



COMPOXELL®

COMPOSIET HOUTAFWERKING



PRODUCTBESCHRIJVING

COMPOXELL® is een afwerking op waterbasis voor het decoreren en restaureren van composiethouten terrassen, gevelbekleding etc. COMPOXELL® is slijtvast, vlekbestendig, waterdicht en beschermt composiethout tegen schade door UV-straling en weersinvloeden.

TOEPASSINGEN:

- Alle samengestelde houtsoorten.
- Horizontale en verticale oppervlakken.
- Ideaal voor gegroefde vlonders.

EIGENSCHAPPEN:

- Semi-transparante getinte coating.
- Vlekbestendige barrière (olie, vet, voedsel, enz.).
- Maakt het oppervlak waterdicht.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Sneldrogend.
- Weinig geur.

FINISH
Zijdeglans

VERPAKKINGEN
1L, 2.5L(**)
(**) Niet standaard op voorraad

TOEPASSING
Exterieur



BRUIN



GRIJS

TECHNISCHE DATA

Producttype	Speciaal bindmiddel op waterbasis.
Solventtype	Water
Soortelijk gewicht	Bij 20°C (68°F): 1.02 ±0.02.
Viscositeit	Bij 20°C (68°F): Brookfield rond 600 cps Cone-plane 19.5-21.5 cps
Vaste stofgehalte	20% ±1%
Vlampunt	Niet geclassificeerd als ontvlambaar.
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking.
VOC	EU limiet voor product (cat. A/i) 140 g/L. Dit product bevat max 100 g/L.
Te gebruiken gereedschap	Kwast, roller of spray. Let op: Voor spuitapplicatie kan COMPOXELL® tot maximaal 5% met water worden verdund, afhankelijk van de tipgrootte en het type spuitpistool dat wordt gebruikt.
Verdunning	Klaar voor gebruik. Niet verdunnen.
Rendement	10 to 12m ² (107 to 129ft ²) per liter per applicatie. Het werkelijke rendement kan variëren, afhankelijk van de aanbrengmethode, het type, de textuur, de leeftijd en de poreusheid van het oppervlak.
Droogtijden	Droogtijden bij 20°C (68°F) en 50% relatieve vochtigheid: - Stofdroog: 1 uur. - Hernieuwde applicatie: 4 uur. - Volledig droog: 12 – 24 uur, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. Dekken die aan veel verkeer worden blootgesteld, moeten 24 uur met rust worden gelaten, voordat ze weer volledig in gebruik worden genomen.
Reinigen	Water en zeep
Opslag	Na gebruik deksel goed sluiten en bewaren in de originele verpakking. Bescherm tegen bevriezing en hoge temperaturen.

VERWERKINGSADVIES

Niet aanbrengen in direct zonlicht of op hete oppervlakken (35°C (95°F)).

Niet aanbrengen als er binnen 24 uur koud en/of nat weer wordt verwacht.

Aanbrengen tussen 10°C (50°F) en 30°C (86°F).

Bedek en bescherm alles wat u niet wilt coaten.

Voor een uniforme kleur, meng alle producten die u op een bepaald gebied of sectie wilt aanbrengen.

Verticale bekleding moet van boven naar beneden worden gecoat.

Stop nooit met aanbrengen in het midden van een bord.

VOORBEREIDINGEN

ALGEMENE AANWIJZINGEN:

Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij zijn van vuil, vet, olie, schimmel, vlekken etc.

Behandel schimmel met een 50/50 bleek/wateroplossing. Schrob de oplossing op het oppervlak en laat het 10-15 minuten intrekken, spoel grondig af. Laat het drogen.

Maak het oppervlak schoon met COMPO-CLEAN* of een geschikt reinigingsmiddel.

Laat het hout na het reinigen grondig drogen of totdat het een vochtigheidsgehalte van 18% of minder heeft bereikt voordat u de afwerking aanbrengt.

AANBRENGEN

Roer het product grondig voor en periodiek tijdens het aanbrengen.

Breng een enkele, gelijkmatige laag COMPOXELL® aan op de gehele lengte of het stuk hout, stop bij natuurlijke breuken om overlappingsen te voorkomen.

Laten drogen.

Breng op zeer oude, beschadigde en poreuze oppervlakken een 2e laag aan.

Als één laag voldoende is, maar een hogere glansgraad en/of grotere duurzaamheid gewenst is, kan een 2e laag worden aangebracht.

Borstel of rol na het spuiten altijd terug om de penetratie en uniformiteit van de dekking te verbeteren.

ONDERHOUD

Dit is afhankelijk van blootstelling aan de zon, het weer en het voetverkeer.

Onderhoud is nodig wanneer het oppervlak dof en vervaagd is geworden.

COMPOXELL® hoeft niet geschuurd of gestript te worden, voordat een onderhoudslaag wordt aangebracht.

Reinig het oppervlak met COMPO-CLEAN*.

Breng een enkele gelijkmatige laag COMPOXELL® aan op het gehele oppervlak volgens de instructies voor "Aanbrengen".

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat beschikbaar is op www.owatrol.com en de tekst op het etiket. Buiten bereik van kinderen bewaren.

*Zelfde fabrikant. *Raadpleeg het TDS.

Dit technisch gegevensblad annuleert en vervangt elk eerder technisch gegevensblad voor hetzelfde product. Het doel ervan is om de gebruiker te informeren over het product. De informatie in dit technisch gegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis. De informatie in dit document kan echter geen specificatie vervangen die geschikt is voor de aard en omstandigheden van het te coaten substraat. Vanwege voortdurende technische vooruitgang is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vast te stellen dat dit document niet is vervangen door een recentere editie. De informatie in dit document is alleen bedoeld als leidraad en de fabrikant kan de resultaten niet garanderen of er verantwoordelijkheid voor aanvaarden, aangezien hij geen controle heeft over de omstandigheden waaronder zijn producten worden toegepast.

Publicatiedatum: 06/06/2024

Owatrol®
is een merk van

Owachem B.V. - Waalwijk

Tel. 0416-347958

www.owachem.nl –

info@owachem.nl

www.owatrol.nl – info@owatrol.nl



Onze technische afdeling staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden: info@owachem.nl.

Al onze producten zijn ook te vinden op www.owatrol.com.