



ABSOLUTE PRIMER

PRIMER VOOR GLADDE OPPERVLAKKEN

Productomschrijving	Hechtingsprimer voor moeilijke en speciale ondergronden. Uitstekende hechting. Deze primer is bedoeld om te worden overschilderd met eender welk product uit het OWATROL® SPIRIT-assortiment. Reukloos.
Toepassingen	ABSOLUTE PRIMER is geschikt voor alle moeilijke ondergronden zowel binnen als buiten: kunststoffen (behalve polyethyleen en polypropyleen), non-ferrometalen, verzinkt metaal, roestvrij staal, glas, keramiek ...  <i>Voorbeeld van een toepassing op glas</i>
Technische kenmerken	Uitzicht: krijtwhite primer. Soort product: op basis van speciale harsen met sterke hechtingeigenschappen. Densiteit: 1,30 ± 0,03. Vastestofgehalte: 56 ± 3%. VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal: 15 g/l VOS. Rendement: ongeveer 8 - 10 m²/l volgens de structuur van het oppervlak. Reiniging gereedschap: met water en zeep, onmiddellijk na het gebruik. Houdbaarheid: minstens een jaar houdbaar, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. Verpakkingen: 0,5L en 2,5L.
Verwerking	Voor gebruik goed schudden. Gebruiksklaar product, niet verdunnen. ABSOLUTE PRIMER aanbrengen op een gezonde, droge en schone ondergrond (het oppervlak vooraf reinigen met water en een reinigingsmiddel, nadien zeer grondig afspoelen, of met een krachtig oplosmiddel). Kunststoffen en glanzende oppervlakken moeten worden ontglaasd met fijn schuurpapier om de hechting van ABSOLUTE PRIMER te verbeteren. Het product kan worden aan gebracht met een borstel of een rol met korte of half lange vezels, afhankelijk van de aard van de ondergrond. Het product aanbrengen tussen 5 °C en 25 °C, niet bij slechte weersomstandigheden en bij aanwezigheid van restvocht. Na 8 uren overschilderen met een product uit het OWATROL® SPIRIT-assortiment.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving. Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Uitgiftedatum	November 2017.

Rendement ± 8-10 m²/L	Materiaal verfborstel /rol met korte of half lange vezels	Verwerkingstemperatuur Tussen +5°C en +25°C	Droogtijd 8 uur	Reiniging gereedschap WATER
---------------------------------	---	---	---------------------------	---------------------------------------

Owatrol® Spirit
is een merk van



Al onze producten en oplossingen vindt u op:
www.owatrol.com

Durieu Coatings NV/SA
 Boucle Odon Godart 8
 B-1348 Louvain-la-Neuve - België
 T. +32 (0)10 420 090 – F. +32 (0)10 420 099

Owachem BV
 Zinkerweg 9-A - 5145 Waalwijk - Nederland
 T +31(0)416 – 347958 - F +31(0)416 – 348092
 Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Alle hierinaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.
 * Informatie betreffende de emissie in de binnenlucht van vluchtige stoffen die een gevaar van toxiciteit bij inhalatie inhoude, op een schaal gaande van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).