



COPPER SPIRIT

Productomschrijving	Activator van natuurlijk kopergroen voor het creëren van decoratieve effecten op onbehandeld koper en alle andere ondergronden die met de speciale roestverf REACTIV LEAF COPPER behandeld zijn.
Technische kenmerken	Uitzicht: vloeibaar. Soort product: op basis van speciale oxidanten. Densiteit: 1,02 ± 0,03 Vastestofgehalte: 10 ± 3 % VOS: niet van toepassing. Rendement : ongeveer 10 - 15 m ² /l volgens het gewenste effect en de gewenste eindkleur. Reiniging: alle elementen die niet moeten worden bewerkt, onmiddellijk en overvloedig met zuiver water afspoelen. Houdbaarheid: minstens vijf jaar houdbaar, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. Verpakkingen: 0,5L.
Verwerking	Voor gebruik goed schudden. Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Alle oppervlakken afdekken die niet moeten worden bewerkt en die zuurgevoelig zijn. Op onbehandeld koper: 1- COPPER SPIRIT aanbrengen op een gezonde, droge en schone ondergrond. Dit kan met een verstuiver of met ander materiaal (doek, borstel, spons ...) waarbij nog meer decoratieve effecten mogelijk zijn. De vorming van kopergroen moet snel beginnen. Is dat niet geval, de ondergrond schuren tot op het blote metaal. Op ondergronden met een eerste laag REACTIV LEAF COPPER: 1 - Een tweede laag REACTIV LEAF COPPER aanbrengen. Na 5 minuten COPPER SPIRIT erop verstuiven (met verstuiver aanbrengen als de aangebrachte verf nog nat is). COPPER SPIRIT hier alleen met de verstuiver aanbrengen. 2 - COPPER SPIRIT nog verschillende keren opnieuw aanbrengen (met 15 tot 30 minuten tussentijd) tot het gewenste effect en de gewenste kleur bereikt zijn. Nog enkele toetsen REACTIV LEAF COPPER aanbrengen als het effect van kopergroen te uitgesproken wordt.  3 - Als het gewenste effect bereikt is, kan de vorming van kopergroen worden gestopt door het aanbrengen van SPIRIT SEALER, een speciaal neutraliseermiddel. 4 - Voor een optimale bescherming van het decoratieve effect raden wij aan om een matte vernis NATURAL VARNISH of RUSTOL-OWATROL® (zijdeglans/hoogglans) aan te brengen. Decotip Een onregelmatige verdeling (per zone) van COPPER SPIRIT geeft een heel natuurlijk resultaat (zie video). Veiligheid Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving. Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Uitgiftedatum November 2017

Rendement	Verwerkingstemperatuur	Droogtijd	Reiniging gereedschap
10-15 m ² /L	Tussen +5°C en +25°C	afhankelijk van aangebrachte hoeveelheid	Water

Owatrol® Spirit
is een merk van



Al onze producten en oplossingen vindt u op:
www.owatrol.com

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve - België
T. +32 (0)10 420 090 – F. +32 (0)10 420 099

Owachem BV
Zinkerweg 9-A - 5145 Waalwijk - Nederland
T +31(0)416 – 347958 - F +31(0)416 – 348092
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking niet onder zijn toezicht gebeurt. * Informatie betreffende de emissie in de binnenlucht van vluchtige stoffen die een gevaar van toxiciteit bij inhalatie inhouden, op een schaal gaande van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).