



DSP 800®

UNIVERSEEL AFBIJTMIDDEL

Productbeschrijving	DSP 800 is een krachtig universeel afbijtmiddel zonder dichloromethaan voor het verwijderen van alle types verven en coatings – alkyd, acryl, PU, epoxy, cellulose, halfdikke coatings, dikke kunstharsgebonden coatings ... Het afbijtmiddel werkt snel op alle ondergronden (behalve kunststof). Na de behandeling is het oppervlak volledig gestript. Behandelde oppervlakken kunnen al na zes uur overschilderd worden. DSP 800 bevat geen zuren, bijtende soda of potas en verdonkert het hout niet. Neutraliseren is niet nodig.										
Eigenschappen	• Snelwerkend. Gebruiksklaar. • Bevat geen dichloromethaan (methyleenchloride). • Gelformule. Loopt of zakt niet. • Het oppervlak is al na zes uur overschilderbaar. • Het hout wordt niet donker. • Reageert niet met de natuurlijke oliën in het hout.										
Toepassingen	• Binnen en buiten. • Horizontale en verticale oppervlakken. • Voor gebruik op hout, metaal (ijzerhoudend en niet-ijzerhoudend*), steen, cement, keramiek (niet gebruiken op kunststof*) ... • Verwijderen van tapijtljm. • Gevelbetimmering, vloeren, trappen, schrijnwerk, terrassen, afsluitingen, poorten ... * Zie 'Restricties'										
Technische kenmerken	Viscositeit: gel. Densiteit (bij 20 °C): 0,817 ± 0,02. Paraffine: 1,5 %. Fysische vorm: gel. pH: 5-6. Ontvlambaarheid: ontvlambaar. Vlampunt: 18 °C. Verwerkingstemperatuur: 10 °C tot 25 °C. Houdbaarheid: een jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking. Verpakking: 1 liter, 5 liter. Uiterlijk aspect: kleurloos tot geelachtig. Gemiddelde inwerktijd: <table><thead><tr><th>Laagdikte DSP 800</th><th>Inwerktijd</th></tr></thead><tbody><tr><td>Verf op alkyd- of oliebasis - Dikke laag</td><td>5 minuten per laag</td></tr><tr><td>Vernis en beits op alkyd- of oliebasis - Dunne laag</td><td>7 tot 10 minuten per laag</td></tr><tr><td>Verf, vernis en beits op acrylbasis - Dikke laag</td><td>45 minuten. Eventueel de behandeling herhalen.</td></tr><tr><td>Andere coatings: tweecomponentenepoxy, cellulose, halfdikke coatings, halfdikke kunstharsgebonden coatings, poederlakken... Dikke laag</td><td>7 tot 45 minuten</td></tr></tbody></table> Opmerking: de vermelde inwerktijden zijn gemiddelden. De werkelijke inwerktijd zal afhangen van de staat van de lagen en het aantal lagen dat moet worden verwijderd. Altijd eerst uittesten om te bepalen wat de benodigde contacttijd is om de lagen te verwijderen. VOS: valt niet onder EU-richtlijn 2004/42.	Laagdikte DSP 800	Inwerktijd	Verf op alkyd- of oliebasis - Dikke laag	5 minuten per laag	Vernis en beits op alkyd- of oliebasis - Dunne laag	7 tot 10 minuten per laag	Verf, vernis en beits op acrylbasis - Dikke laag	45 minuten. Eventueel de behandeling herhalen.	Andere coatings: tweecomponentenepoxy, cellulose, halfdikke coatings, halfdikke kunstharsgebonden coatings, poederlakken... Dikke laag	7 tot 45 minuten
Laagdikte DSP 800	Inwerktijd										
Verf op alkyd- of oliebasis - Dikke laag	5 minuten per laag										
Vernis en beits op alkyd- of oliebasis - Dunne laag	7 tot 10 minuten per laag										
Verf, vernis en beits op acrylbasis - Dikke laag	45 minuten. Eventueel de behandeling herhalen.										
Andere coatings: tweecomponentenepoxy, cellulose, halfdikke coatings, halfdikke kunstharsgebonden coatings, poederlakken... Dikke laag	7 tot 45 minuten										
Vorbereiding ondergrond	• Loszittende en afbladderende verf verwijderen. • Alle oppervlakkige verontreinigingen zoals mos en andere vuilaanslag afborstelen.										
Materiaal	• Synthetische borstel. • Synthetische schuurborstel. • Zachte messingborstel. • Verkrabber.										
Aanbeveling voor het aanbrengen	• Voor coatings in goede staat werkt DSP 800 beter als het oppervlak ingekrast is, bv. door het te schuren. • De actieve bestanddelen dringen dan beter door tot de onderliggende lagen, wat het verwijderen gemakkelijker maakt. • Met DSP 800 behandelde oppervlakken kunnen glad zijn. Voorzichtig betreden. • Alles wat niet moet worden gestript, afdekken. • In een goed geventileerde ruimte werken. • Chemisch bestendige handschoenen (nitril, neopreen, pva), een veiligheidsbril en beschermende kleding dragen. • De verpakking voorzichtig openen om te vermijden dat er plots druk ontsnapt. Het deksel na gebruik zeer goed sluiten.										

Aanbeveling voor het	• De verpakking niet doorprikken. • Vóór gebruik stevig schudden. • Niet aanbrengen op warme oppervlakken, in de volle zon of in een warme omgeving. DSP 800 is een zeer vluchtig product.
Verwerking	• Een gelijkmatige laag DSP 800 aanbrengen, de dikte is afhankelijk van het soort coating dat verwijderd moet worden. • Laten inwerken. • Af en toe met een krabber controleren of de coating zacht begint te worden. Is de coating zacht, gerimpeld of gebarsten en kan hij gemakkelijk worden verwijderd, dan is de optimale inwerktijd bereikt. • Als er na 45 minuten nog geen resultaat is, opnieuw DSP 800 aanbrengen en de test voortzetten. <u>Werkwijze:</u> • Een gelijkmatige laag DSP 800 aanbrengen, de dikte is afhankelijk van het soort coating dat verwijderd moet worden. • Het product zolang als de geteste inwerktijd laten inwerken. • Het afbijtmiddel en de coating met een krabber of schuurborstel verwijderen. Voor kwetsbaar hout een zachte messingborstel gebruiken. Voor hout binnenshuis een krabber of een zachte messingborstel gebruiken. Let op: DSP 800 niet laten drogen als de te verwijderen coating op acrylbasis is. Het product wordt dan te hard en is moeilijk te verwijderen. <u>Opmerking:</u> • DSP 800 wordt ook aanbevolen voor houten vloeren met oude olie- of boenwaslagen. Het gebruik van DSP voorkomt dat het schuurpapier te snel volloopt en onnodig moet worden vervangen. • DSP 800 kan ook worden gebruikt voor "droog strippen". Het mengsel van DSP 800 met de coating twee tot drie uur laten drogen en dan pas verwijderen. Niet aanbevolen op hout. <u>WAARSCHUWING IN VERBAND MET PARAFFINE:</u> • De paraffine in DSP 800 vormt een film aan het oppervlak van het afbijtmiddel om verdamping van de actieve bestanddelen te voorkomen. • Nadat het afbijtmiddel de coating heeft vernietigd, begint het de paraffine aan te tasten. Dit kan ertoe leiden dat paraffinedeeltjes op het oppervlak achterblijven wat de hechting van de nieuwe afwerkingslaag kan belemmeren. Daarom is het belangrijk dat het gestrippte oppervlak achteraf wordt behandeld zoals vermeld in "Na het verwijderen van de lagen".
Aanbeveling na het aanbrengen	Het oppervlak afspoelen met warm water, white spirit of aceton, of mechanisch schuren (korrel 80, 120 of 120) om alle resterende paraffine te verwijderen.
Restricties	• Niet gebruiken op kunststoffen, GRP (glasvezelversterkt plastic) en andere soortgelijke materialen - het materiaal kan oplossen. • Langdurig contact met aluminium vermijden.
Rendement	• 1,25 - 4 m² per liter. • Het werkelijke rendement hangt af van het soort coating, het aantal lagen dat moet worden verwijderd en de dikte van de laag aangebrachte DSP 800.
Reiniging materiaal	• Warm water of white spirit.
Opslag	• Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen (maximaal 30 °C). Door extreme temperaturen kan de verpakking uitzetten, dit heeft evenwel geen effect op de kwaliteit of de doeltreffendheid van het product. • Enkel in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
Datum van uitgifte	April 2017

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

**Owatrol Original
is een merk van**

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



OWACHEM B.V.
Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Al onze producten en oplossingen vindt u op:
www.owatrol.com