



OP WATER-
BASIS

OLÉOFLOOR® CLASSIC

HOOG PRESTERENDE OLIE VOOR EEN WARME EN HELDERE UITSTRALING

Beschrijving	• Beschermt en verfraait al het houtwerk binnenshuis (parket, planken vloeren, trappen, werkbladen, lambrizing...). • Ideaal voor ruimten die snel beloopbaar en onderhoudsvriendelijk moeten zijn.								
Eigenschappen	• Zijdeglans-Matte olie op basis van gemodificeerde polyurethaanharsen. • Intensief gebruik. • Zorgt voor een warme en heldere uitstraling van het hout. • Aangename geur. • Zeer eenvoudig aan te brengen. Snelle droging. • Trekt uitstekend in, voedt het hout grondig. • Uitstekend bestand tegen schuren en chemische producten. Verbeterde weerstand tegen water. • Glanzend maken is niet nodig. Gebruik van zwaar en duur gereedschap is evenmin noodzakelijk. OLÉOFLOOR® CLASSIC kan, alleen voor de eerste lag, worden aangekleurd met een universeel pigment (max. 3%). Altijd eerst een test uitvoeren. • Eenvoudig onderhoud.								
Toepassingen	• Kan worden toegepast op alle gebruikelijke soorten hout die worden gebruikt voor deze doeleinden. • Ook geschikt voor renovatie van onbehandeld hout.								
Technische kenmerken	Afwerking: Zijdeglans-matte. Bindmiddel: Gemodificeerde polyurethaanharsen. Oplosmiddel: Water. Soortelijk gewicht (bij +20°C): 1,03 ± 0,05. Fysishe vorm: Vloeibaar. Vastestofgehalte: 26 % ± 2. Flampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar. Houdbaarheid: 1 jaar in de ongeopende originele verpakking. Verpakkingen: 1 L., 5 L., 20 L. Kleur:  Classic Droogtijd (data at +20°C and 50% relative humidity): <table><tbody><tr><td>- Stofvrij: 30 minuten.</td><td>- Gemiddeld gebruik: 24 uur.</td></tr><tr><td>- Duimdroog: 1-2 uur.</td><td>- Intensief gebruik: 2 weken.</td></tr><tr><td>- Polijstbaar: 3-4 uur.</td><td>- Definitieve uitharding: 2 weken.</td></tr><tr><td>- Droogtijd tussen 2 lagen: 4-12 uur.</td><td></td></tr></tbody></table> VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 50 g/l VOS.	- Stofvrij: 30 minuten.	- Gemiddeld gebruik: 24 uur.	- Duimdroog: 1-2 uur.	- Intensief gebruik: 2 weken.	- Polijstbaar: 3-4 uur.	- Definitieve uitharding: 2 weken.	- Droogtijd tussen 2 lagen: 4-12 uur.	
- Stofvrij: 30 minuten.	- Gemiddeld gebruik: 24 uur.								
- Duimdroog: 1-2 uur.	- Intensief gebruik: 2 weken.								
- Polijstbaar: 3-4 uur.	- Definitieve uitharding: 2 weken.								
- Droogtijd tussen 2 lagen: 4-12 uur.									
Vorbereiding ondergrond	Het hout dient schoon, droog en vetvrij te zijn en alle afwerk- en behandelingslagen dienen voor toepassing van dit product te zijn verwijderd met SPACENETT®* of andere houtreiniger.								
Materiaal	Roller van synthetische microvezels of blokkwast (speciaal voor coatings). Airless en Airmix spuit.								
Verwerkingsadvies	• Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken. • Het hout dient schoon, droog en vetvrij te zijn en alle afwerk- en behandelingslagen dienen voor toepassing van dit product te zijn verwijderd met SPACENETT®* of andere houtreiniger. • Het product niet toepassen indien de omgevingstemperatuur en de temperatuur van het hout onder 10°C of boven 25°C liggen. • Voor gebruik goed omroeren. Gebruiksklaar. Niet verdunnen. • In alle gevallen dienen de geldende normen en technische voorschriften te worden nageleefd. • Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze technische dienst.								

Verwerking	• Een eerste regelmatige en niet te dunne laag OLÉOFLOOR® CLASSIC aanbrengen. • Beginnen met de randen en van daaruit het gehele oppervlak in delen behandelen. • Afhankelijk van de omgevingsfactoren 3-4 uur laten drogen. • Indien nodig een tweede laag aanbrengen. • De tweede laag dient binnen 12 uur na de eerste laag te worden aangebracht.
Aanbevelingen na verwerking	• Tenminste 24 uur wachten alvorens de meubels, voorzien van bescherming op de poten, terug te plaatsen. • Gedurende de eerste 2 weken na het aanbrengen van OLÉOFLOOR® CLASSIC geen tapijten of kleden op de geoliede ondergrond leggen.
Rendement	15-20 m²/l per laag.
Onderhoud	• Verwijder regelmatig het stof van het behandelde oppervlak met behulp van een veger of een stofzuiger. Het hout kan vochtig worden gereinigd (gebruik een neutraal schoonmaakmiddel en geen al te natte doek). • De vloer zo nodig ontdoen van wasresten, vet en ander vuil met SOAPCLEAN®* (zie de technische beschrijving). • Voor een algehele of gedeeltelijke renovatie de betreffende oppervlakte polijsten met een fijn schuurmiddel. Het stof zorgvuldig verwijderen en daarna een dunne laag OLÉOFLOOR® CLASSIC aanbrengen om de oorspronkelijke glans te laten terugkeren en de vloer opnieuw te beschermen. Kleine plaatselijke reparaties zijn mogelijk, afhankelijk van de mate van beschadiging van de oorspronkelijke laag. <u>Waarschuwing:</u> SPACENETT®* niet gebruiken gedurende de eerste 3 weken na het aanbrengen van OLÉOFLOOR® CLASSIC, opdat het product op de juiste manier kan drogen.
Reiniging	Water, direct na gebruik.
Opslag	Vorstvrij bewaren en beschermen tegen hoge temperaturen.
Veiligheid	Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.owatrol.pro

* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

OLÉOFLOOR® CLASSIC is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl