



REACTIV LEAF COPPER

Productomschrijving	De koperkleurige coating is geschikt voor alle correct voorbereide ondergronden. Het product geeft het effect van koper. Als het in een systeem met COPPER SPIRIT wordt aangebracht, ontstaan decoratieve effecten van natuurlijk kopergroen. Reukloos.
Toepassingen	REACTIV LEAF COPPER is geschikt voor elke gezonde, droge en schone ondergrond die op de juiste manier is voorbereid. Op een ondergrond met een minder goede hechting (kunststof, glas, keramiek, roestvrij staal, non-ferrometalen ...) is het noodzakelijk om een laag ABSOLUTE PRIMER aan te brengen. Op een zuurgevoelige ondergrond (bepaalde kunststoffen, bloedend hout zoals eik en kastanje ...) is het noodzakelijk om een laag BLOCKING PRIMER aan te brengen.
Technische kenmerken	Uitzicht: koperkleurige reactieve decoratieve coating. Soort product: op basis van speciale pigmenten. Densiteit: 1,13 ± 0,03 Vastestofgehalte: 28 ± 3% VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/I): 200 g/l VOS(2010). Dit product bevat maximaal: 50 g/l VOS. Rendement: ongeveer 5 m ² /l afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en van het gewenste effect. Reiniging: met water en zeep, onmiddellijk na het gebruik. Houdbaarheid: minstens een jaar houdbaar, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. Verpakkingen: 0,5L en 2,5L.
Verwerking	Voor gebruik goed schudden. Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Een laag REACTIV LEAF COPPER aanbrengen met een borstel of een rol (met halflange vezels) om het oppervlak te bedekken. Het te schilderen oppervlak moet droog, schoon, in goede staat en correct voorbereid zijn (zie hierboven).  Na 6 uur een tweede laag REACTIV LEAF COPPER aanbrengen en na 5 minuten COPPER SPIRIT op het oppervlak verstuiven. Zo wordt de nog natte REACTIV LEAF COPPER geactiveerd en ontstaat het effect van natuurlijk kopergroen. Het product aanbrengen tussen 5 °C en 25 °C, niet bij slechte weersomstandigheden en bij aanwezigheid van restvocht.
Decotip	Door REACTIV LEAF COPPER met de borstel op het oppervlak te deppen ontstaat een heel natuurlijk effect van kopergroen (zie video). Na volledige droging kan het gecreëerde effect nog worden bijgewerkt door plaatselijk opnieuw REACTIV LEAF COPPER en/of COPPER SPIRIT aan te brengen volgens de bovenstaande werkwijze.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving. Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Uitgiftedatum	November 2017

Rendement	Materiaal	Verwerkingstemperatuur	Droogtijd	Reiniging gereedschap
± 5 m ² /L	borstel /rol met halflange vezels	Tussen +5°C en +25°C	Minstens 6 uur	WATER

Owatrol® Spirit
is een merk van



Al onze producten en oplossingen vindt u op:
www.owatrol.com

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve - België
T. +32 (0)10 420 090 – F. +32 (0)10 420 099

Owachem BV
Zinkerweg 9-A - 5145 Waalwijk - Nederland
T +31(0)416 – 347958 - F +31(0)416 – 348092
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt. * Informatie betreffende de emissie in de binnenlucht van vluchtige stoffen die een gevaar van toxiciteit bij inhalatie inhouden, op een schaal gaande van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).