



TEXTROL®

PENETRERENDE OLIE FINISH VOOR HOUT



PRODUCTBESCHRIJVING

TEXTROL® is een penetrerende olieafwerking die is ontworpen om verweerde, uitgedroogde dekken en buitenhout nieuw leven in te blazen. Ontwikkeld om diep in het hout door te dringen, beschermt het tegen schade veroorzaakt door vocht en ultraviolette stralen en biedt het een schimmelwerende afwerking die niet zal barsten, schilferen of bladderen. Wanneer TEXTROL® voor het eerst wordt aangebracht, zal het hout donkerder worden tot een rijke, matte kleur en vervolgens geleidelijk lichter worden, afhankelijk van de intensiteit van de blootstelling aan de zon.

TOEPASSINGEN

- Verweerd naaldhout – ceder, lariks, spar, den, onder druk behandeld hout (PTW)...
- Verweerd hardhout (Europees) – Essen, Eiken, Kastanje...
- Horizontale en verticale vlakken.
- Terrasplanken, tuinmeubelen, gevelbekleding, shingles, hekken...

EIGENSCHAPPEN

- Beschermt en verbetert de schoonheid van buitenhout.
- Langdurige natuurlijke uitstraling.
- Uitstekende penetratie.
- Geen filmopbouw – geen afbladdering. Geen schilfering.
- Schimmelwerende afwerking.
- Eenvoudige toepassing.
- Gemakkelijk te onderhouden – Niet strippen. Niet schuren.

FINISH	VERPAKKINGEN	GEbruik
Mat	1L, 2,5L(**), 5L, 20L(**), 200L(**)	Exterieur

(**) Op bestelling.



Clear



Light Oak



Golden Oak



Medium Oak



Rustic Oak



Weathered
Grey



Graphite
Grey

Let op: Clear kan gekleurd worden met universele kleurstoffen (max 30ml/L) – Neem contact met ons op.

TECHNISCHE DATA

Producttype	Alkyd.
Solventtype	White Spirit.
Soortelijke gewicht	Bij 20°C (68°F) 0.875 ±0.05.
Viscositeit	90" cP 3.
Vaste stof	49% ±3%.
Vlampunt	>60°C (140°F).
Houdbaarheid	Minimaal 2 jaar in originele, ongeopende verpakking.
VOC	EU limiet voor dit product (cat. A/f) 700 g/L (2010). Dit product bevat max. 455 g/L.
Te gebruiken gereedschap	Kwast, roller. spay: Airless, HVLP, plantenspuit
Verdunding	Klaar voor gebruik. NIET VERDUNNEN.

Rendement	1e keer: 5m² (53ft²) per liter multicoat (gebaseerd op 2 applicaties op gemiddelde poreusheid van het hout). Onderhoud: 10 (107ft²) tot 12m² (129ft²) per liter/per applicaties. Rendement kan variëren door manier van verwerken, en soort, samenstelling, leeftijd en poreusheid van het hout.
Droogtijden	Bij 20°C (68°F) en 50% RH. Overschilderbaar: Normaal 15-30 minuten, afhankelijk van de poreusheid van het hout. Max. overschilderbaar: 30 minuten. Droog: 24 uur.
Reinigen	White Spirit. OPMERKING: In TEXTROL® gedrenkte vodden enz. kunnen spontaan vlam vatten als ze niet op de juiste manier worden weggegooid. Vodden enz. moeten na gebruik worden verzadigd met water of na voor gebruik in een afgesloten, met water gevulde metalen bak worden gedaan, alvorens weg te gooien met huishoudelijk afval. Als alternatief kunnen vodden plat worden neergelegd om te drogen, voordat ze worden weggegooid.
Opslag	Na gebruik de deksel goed sluiten en bewaren in originele verpakking. Kleine hoeveelheden overgebleven TEXTROL®, bijvoorbeeld een half blikje, moeten worden overgebracht naar een kleinere, luchtdichte metalen of glazen container om gelvorming te voorkomen. Beschermen tegen bevriezing en hoge temperaturen.

VERWERKINGSADVIES

Test de kleurkeuze op een klein gebied voordat u begint. Laten drogen om de uiteindelijke kleur te bepalen.

Bedek alles wat u niet wilt coaten, inclusief planten en struiken.

Aanbrengen tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F).

Niet aanbrengen in direct zonlicht of op hete oppervlakken.

Niet aanbrengen als er binnen 24 uur koud en/of nat weer wordt verwacht.

Bewerk een vlinderplank of bekleding altijd over de gehele lengte tot een logische breuk. Stop nooit met aanbrengen midden op een plank of stuk hout.

Verticale bekleding moet van boven naar beneden worden gecoat.

Na het spuiten altijd terugborstelen of terugrollen om de penetratie en uniformiteit van de dekking te verbeteren.

VOORBEREIDINGEN

Algemene aanwijzingen:

Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van vuil, vet, roet, meeldauw en eerdere coatings zijn.

Behandel meeldauw met een 50/50 bleek/wateroplossing. Schrob de oplossing op het oppervlak en laat 10-15 minuten staan; grondig spoelen.

Laat het hout na het reinigen 2-3 goede droge dagen drogen of totdat het een vochtgehalte van 18% of minder heeft bereikt, voordat TEXTROL® wordt aangebracht.

TEXTROL® mag alleen worden aangebracht op kale houten oppervlakken of een verweerd houtoppervlak dat eerder met TEXTROL® is afgewerkt. ALLE andere afwerkingen moeten volledig en grondig worden verwijderd.

Schuur indien nodig het oppervlak na het reinigen en/of strippen met korrel 80 of grover, afhankelijk van de houtsoort.

Nieuw houten oppervlakken:

TEXTROL® mag alleen op verweerd hout worden aangebracht.

Al het nieuwe naaldhout moet worden behandeld met SEASONITE®* en 12 maanden de tijd krijgen alvorens TEXTROL® aan te brengen.

Onbehandeld, verweerd hout:

Reinig hout met NET-TROL* om alle losse houtvezels, vuil en andere oppervlakteverontreinigingen te verwijderen.

Bij ernstige vervuiling van het hout reinigen met AQUANETT* of PREPDECK*. Neutraliseren met NET-TROL*.

Eerder behandelde oppervlakken(olie, verf, beits, etc.):

Alle voorgaande coating(s) moeten volledig en grondig worden verwijderd.

Oliën: Strippen met AQUANETT* of PREPDECK*, neutraliseren met NET-TROL*.

Aflakken met oplosmiddel (op olie- of alkydbasis): Strippen met PREPDECK* of DILUNETT*, neutraliseren met NET-TROL*.

Afwerkingen op acrylaatbasis (waterbasis): strippen met PREPDECK*, neutraliseren met NET-TROL*.

Andere afwerkingen, bijv. 2-componenten epoxy's, urethaan enz.: strippen met DSP800*.

Opmerking: houtsoorten met een hoog tanninegehalte, zoals ceder, ipe, eik en teak, worden donkerder wanneer ze worden behandeld met AQUANETT*, PREPDECK* of DILUNETT*. Onmiddellijk na het spoelen neutraliseren met NET-TROL* zal de houtkleur lichter maken en herstellen.

NB: Het is absoluut noodzakelijk dat een contacttijdtest wordt uitgevoerd bij gebruik van AQUANETT*, PREPDECK* of DILUNETT* op eiken, kastanje en andere houtsoorten met een hoog tanninegehalte om zwart worden van het hout te voorkomen – Raadpleeg de relevante TDS.

VERWERKING

Roer of schud de bus goed voor en tijdens het aanbrengen.

1e laag TEXTROL® aanbrengen en in het hout laten trekken (normaal 15-30 minuten).

Tweede laag aanbrengen en in het hout laten intrekken (normaal 15-30 minuten).

Herhaal deze procedure indien nodig, totdat het hout verzadigd is, d.w.z. geen olie meer accepteert.

Zodra het hout verzadigd is, veegt u overtollige, product dat niet is doorgedrongen binnen 15-30 minuten na het aanbrengen van de laatste laag weg om glimmende plekken te voorkomen.

Zorg ervoor dat TEXTROL® niet kleverig of droog wordt tussen de lagen - 'nat-in-nat' aanbrengen.

OPMERKING: TEXTROL® is geen oppervlakcoating, het bevindt zich in het hout en niet op het oppervlak. TEXTROL® beschermt door in het hout te dringen.

ONDERHOUD

Algemene aanwijzingen

Er is onderhoud nodig wanneer het behandelde hout een verweerde grijze look krijgt of ernstig vervaagd is.

Oppervlakken die zijn blootgesteld aan de zon, het weer of voetverkeer zullen sneller slijtage vertonen dan andere gebieden.

Reinig het oppervlak, inclusief vervaagde of verweerde delen, met onverdunde NET-TROL*.

Breng TEXTROL® aan in overeenstemming met de 'Applicatie'-instructies hierboven, meng in gebieden die nog een goede kleur hebben.

Gewoonlijk is een enkele toepassing van TEXTROL® voldoende om de natuurlijke schoonheid van het hout te herstellen en de bescherming te behouden.

Bij zeer poreuze of sterk verweerde ondergronden kan een 2e toepassing van TEXTROL® nodig zijn.

Gebieden die een goede kleur behouden, hebben geen onderhoudsbehandeling nodig.

Dekken en andere horizontale oppervlakken:

De meeste dekken en horizontale oppervlakken vereisen slechts een keer in de twee jaar een onderhoudstoepassing van TEXTROL®.

Een periodieke reiniging, tussen toepassingen, met NET-TROL* om vuil en vervuiling te verwijderen, zal het uiterlijk van het hout opfrissen.

Bekleding en andere verticale oppervlakken:

Bekleding en verticale vlakken behoeven geen jaarlijks onderhoud.

De meeste bekledingen en verticale oppervlakken hebben slechts een keer in de 3 tot 4 jaar een onderhoudstoepassing van TEXTROL® nodig.

Voor de meeste bekledingen en verticale oppervlakken is alleen bijwerken met TEXTROL® nodig.

BEPERKINGEN

Niet gebruiken op nieuw hout, hardboard, Accoya en thermisch warmtebehandeld (THT) hout.

Multiplex - Neem contact met ons op.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) beschikbaar op www.owatrol.nl en www.owatrol.com en de tekst op het etiket. Buiten het bereik van kinderen houden.

*Dezelfde fabrikant. *Raadpleeg de TDS

Dit technische gegevensblad vervangt elk vorig technisch gegevensblad voor hetzelfde product. Het doel is om de gebruiker te informeren over het product. De informatie in dit technische gegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis. De informatie in dit document kan echter geen specificatie vervangen die past bij de aard en omstandigheden van de te coaten ondergrond. Vanwege voortdurende technische vooruitgang is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vast te stellen dat dit document niet is vervangen door een recentere editie. De informatie in dit document is alleen bedoeld als richtlijn en de fabrikant/importeur kan geen garantie en/of verantwoordelijkheid voor de resultaten aanvaarden, aangezien hij geen controle heeft over de omstandigheden, waaronder zijn producten worden toegepast.

Publicatiedatum: Februari 2023

Owachem B.V. - Waalwijk

Tel. 0416-347958

www.owachem.nl – info@owachem.nl

www.owatrol.nl – info@owatrol.nl

Owatrol®
is a merk van



**Onze technische afdeling staat tot
uw beschikking om al uw vragen te
beantwoorden:**

info@owachem.nl

**Al onze producten zijn ook te vinden
op www.owatrol.com**