



DEKS OLJE® D.2

HOOGGLANS OLIEVERNIS



PRODUCTBESCHRIJVING

DEKS OLJE® D.2 is een vernisachtige, sterke, flexibele en duurzame hoogglans afwerking, die de natuurlijke schoonheid van het hout benadrukt.

Gemakkelijk te onderhouden en aan te brengen. Hoe meer lagen DEKS OLJE® D.2 worden aangebracht, hoe hoger de glansafwerking. In tegenstelling tot traditionele vernissen zal DEKS OLJE® D.2 niet barsten of blaren veroorzaken en vanwege de penetrerende eigenschappen van DEKS OLJE® D.1* niet afbladderen of schilferen, omdat er geen water in het hout kan dringen.

TOEPASSINGEN

- Hardhout en exotisch hardhout - eiken, kastanje, essen, Teak, Ipé, Mahonie, Bangkirai...
- Naaldhout – den, spar, lariks...
- Nieuw of verweerd hout.
- Extérieur - Tuinmeubelen, raam- en deurkozijnen, poorten...
- Interieur - Lambrisering, deuren, ramen, schrijnwerk...
- Maritiem - Alle toepassingen boven de waterlijn (leuning, stuurhuizen, trim...).
- Horizontale en verticale oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN

- Flexibele film die niet barst, afbladdert of schilfert.
- Hoogglans afwerking.
- Zeer transparant – versterkt de natuurlijke schoonheid van het hout.
- Bescherming op lange termijn.
- Niet schuren tussen de lagen.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Gemakkelijke reparatie zonder te strippen.

FINISH
Hoogglans

VERPAKKINGEN
1L, 2.5L, 10L, 20L

GEBRUIK
Interieur
Exterieur



CLEAR

TECHNISCHE DATA

Producttype	Alkyd-Urethaan harsen.
Solventtype	Oplosmiddel.
Soortelijk gewicht	0,910 ± 0,05 (20°C).
Fysieke toestand	Vloeibaar.
Viscositeit	2 ±0.5 evenwicht (half vloeibaar).
Vaste stofgehalte	56% ±5.
Vlampunt	> 60°C.
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking.
VOC	EU limiet voor dit product (cat. A/e) 400 g/L (2010). Dit product bevat 399 g/L.
Te gebruiken gereedschap	Kwast, roller.

Verduunning	Klaar voor gebruik. Niet verdunnen.
Rendement	12m ² per liter per applicatie. Rendement kan variëren door manier van verwerken en soort, samenstelling, leeftijd en poreusheid van het hout waarop het wordt aangebracht.
Droogtijd	12-24 uur per laag, afhankelijk van temperatuur en (lucht)vochtigheid.
Ingebruikname	3 dagen.
Reinigen	Reinig al het gereedschap en apparatuur met terpentijn terwijl ze nog vochtig zijn. Wanneer al gedroogd, verwijderen met verfverwijderaar. Veeg eventuele druppels of uitlopen onmiddellijk af met een doek gedrenkt in terpentijn. Gedroogde DEKSOLJE® D.2 kan worden verwijderd met DILUNETT®*. Opmerking: DEKS OLJE D2 is niet geclassificeerd als ontvlambaar, maar eventuele vossen, staalwol etc. gedrenkt in DEKS OLJE D2 kunnen spontaan ontbranden als het op onjuiste wijze wordt weggegooid. Vossen enz. moeten in water gedrenkt zijn; geplaatst in een afgesloten, met water gevulde metalen container of plat gelegd en aan de lucht gedroogd worden, voordat u ze weggooit
Opslag	Overgebleven DEKS OLJE® D.2 moet worden overgeheveld naar een kleinere, luchtdichte, gesloten metalen of glazen container. Vorstvrij bewaren en beschermen tegen hoge temperaturen.

VERWERKINGSADVIES

Bedek alles wat u niet wilt schilderen. Aanbrengen tussen 5°C en 35°C. Niet aanbrengen in direct zonlicht of op hete oppervlakken. **VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAKE**
Algemene instructies: Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij zijn van vuil, vet, schimmel en eerdere coatings. Behandel meeldauw met een 50/50 bleekmiddel/wateroplossing. Schrob de oplossing op het oppervlak en laat 10-15 minuten staan; grondig afspoelen. DEKS OLJE® D.2 mag alleen worden aangebracht op oppervlakken, die eerder zijn afgewerkt met DEKS OLJE® D.2 of DEKS OLJE® D.1*.
Alle andere afwerkingen moeten volledig en grondig worden verwijderd.

Nieuw hout

Al het nieuwe hout moet volgens instructies zijn behandeld met DEKS OLJE® D.1*.

Verweerd hout (onbehandeld)

Raadpleeg het technisch gegevensblad voor DEKS OLJE® D.1*.

Geverfde oppervlakken (olie, verf, beits, vernis,...)

Raadpleeg het technisch gegevensblad voor DEKS OLJE® D.1*.

Verweerd hout behandeld met DEKS OLJE® D.1*

Reinig met NET-TROL®* en herstel DEKS OLJE® D.1* voordat u DEKS OLJE® D.2 aanbrengt.

Hout dat al is behandeld met DEKS OLJE® D.2

Zie ONDERHOUD

VERWERKING

Breng 6 lagen DEKS OLJE® D.2 aan, met een tussenpose van minimaal 12 uur.
Alle lagen dienen binnen 1 maand aangebracht te worden. Schuren tussen de lagen is niet nodig.
Voor een extra hoogglansafwerking tussen de laatste 2 lagen schuren met korrel 600.

Geef DEKS OLJE® D.2 drie dagen de tijd om op te zetten en te drogen, voordat u het hout weer in gebruik neemt.

ONDERHOUD

Was regelmatig met zoet water om zout en vuil te verwijderen.

Oppervlakken die zijn teruggesleten op met DEKS OLJE® D.1* behandeld hout

Reinig het versleten gebied met NET-TROL®*. Laten drogen.

Schuur met korrel 320.

DEKS OLJE® D.1* opwaarderen.

Breng het vereiste aantal DEKS OLJE® D.2-lagen aan om het niveau van de bestaande afwerking te bereiken.

Ruwe of geschuurde plekken

Het oppervlak nat schuren met korrel 320 en DEKS OLJE® D.1* als smeermiddel.

Veeg af met een schone, droge, pluisvrije doek om DEKS OLJE® D.1* en schuurresten te verwijderen. Laat 24 uur drogen.

Breng 2 lagen (minimaal) of meer DEKS OLJE® D.2 aan en meng op plekken met een goede afwerking.

Nieuwe volle afwerking

Schuur het gehele oppervlak nat met korrel 320 en DEKS OLJE® D.1* als smeermiddel.

Veeg af met een schone, droge, pluisvrije doek om DEKS OLJE® D.1* en schuurresten te verwijderen. Laat 24 uur drogen.

Breng naar wens 1 of 2 lagen DEKS OLJE® D.2 aan.

BEPERKINGEN

DEKS OLJE® D.2 mag alleen worden aangebracht op oppervlakken die zijn behandeld met DEKS OLJE® D.1* of eerder zijn afgewerkt met DEKS OLJE® D.2.

Breng DEKS OLJE® D.2 niet aan bij nat weer of laat op de dag wanneer er dauw of mist kan worden verwacht. Dit kan een pas uitgeharde film dof maken, waardoor deze gaat blozen; blootstelling aan zonlicht verwijdert meestal de verkleuring.

DEKS OLJE® D.2 is erg glad, vooral als het nat is, en daarom raden wij het gebruik ervan niet aan op terrassen en andere plekken waar op gelopen wordt.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) dat beschikbaar is op www.owatrol.com en de tekst op het etiket. Buiten het bereik van kinderen houden.

Dit technische gegevensblad vervangt elk vorig gegevensblad voor hetzelfde doel. Het doel is om de gebruiker te informeren over het product. De informatie in dit technische gegevensblad is gebaseerd op de huidige kennis. De informatie in dit document kan echter geen specificatie vervangen, die past bij de aard en omstandigheden van de te behandelen ondergrond. Vanwege voortdurende technische vooruitgang is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vast te stellen dat dit document niet is vervangen door een recentere editie. De informatie in dit document is alleen bedoeld als richtlijn en de fabrikant/importeur kan geen garantie en/of verantwoordelijkheid voor de resultaten aanvaarden, aangezien hij geen controle heeft over de omstandigheden, waaronder zijn producten worden toegepast.

Publicatiedatum: 09/02/2024

Owachem B.V. - Waalwijk

Tel. 0416-347958

www.owachem.nl

info@owachem.nl

www.owatrol.nl – info@owatrol.nl

Owatrol®
is een merk van



**Onze technische afdeling staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden: info@owachem.nl.
Al onze producten zijn ook te vinden op www.owatrol.com**