



# PREPDECK® BIOBASED

STRIPPER / REINIGER



## PRODUCTBESCHRIJVING

Prepdeck® stripper/reiniger is een professioneel, hoogwaardig product, speciaal ontworpen voor het verwijderen van oude, vaste en semi-transparante vlekken, houtstempels en andere afwerkingen van hout. Verdund is het een krachtige reiniger voor het verwijderen van vuil en andere oppervlakteverontreinigingen. Het is een snelle en eenvoudige manier om glazuur te verwijderen, zodat nieuw hout een penetrerende afwerking kan krijgen.

## TOEPASSINGEN

- Alle houtsoorten voor buiten.
- Zachthoutsoorten – onder drukgeïmpregneerd hout, grenen, ceder, spar, lariks etc.
- Hardhoutsoorten incl. Exotisch hout – ipe, teak, balau, eiken (zie beperkingen) etc.
- Gemodificeerd hout – thermowood, kebony.
- Horizontale en verticale oppervlakken.
- Gevelbekleding, schuttingen, vlonders, tuinmeubelen...

## EIGENSCHAPPEN

- Verwijdert olie en oude afwerkingen van buitenhout, inclusief 100% acryl.
- Verwijdert glazuur op nieuw hout.
- Reinigt verweerd hout.
- Verwijdert kwaliteitsstempels.
- Verbetert de penetratie van afwerkingen op nieuw hout.
- Gebruik onverdund of verdund.
- 4 producten in één.

**FINISH**  
n.v.t.

**LEVERBAAR IN**  
1L, 2,5L, 10L(\*\*)

**GEBRUIK**  
Exterieur

(\*\*) In overleg op bestelling leverbaar.

## TECHNISCHE DATA

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biologische afbreekbaar</b>  | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Certificaat nummer: OECD 301F – 28 dagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Solventtype</b>              | Water.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Geur</b>                     | Citrus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Soortelijk gewicht</b>       | Bij 20°C (68°F) 1.09 ±0.05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vaste stof</b>               | 23% ±2%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vlampunt</b>                 | Niet geclassificeerd als ontvlambaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>pH</b>                       | >13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Houdbaarheid</b>             | Minimaal 12 maanden in originele, ongeopende verpakking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VOC</b>                      | Buiten het toepassingsgebied van EG-richtlijn 2004/42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Te gebruiken gereedschap</b> | Synthetische kwast/borstel, synthetische roller, synthetische schrobborstel, plantenspuit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verdunning</b>               | <b>Ontvetten:</b> Alkyd- en acrylbeitsen, nieuwe olie: onverdund.<br><b>Oude oliën:</b> 1 deel PREPDECK® op 3 delen water.<br><b>Reiniging:</b> 1 deel PREPDECK® op 4 delen water, tot maximaal 1 deel PREPDECK® op 10 delen water. Verdunning afhankelijk van de staat van het te reinigen oppervlak.<br><b>Verwijdering van glazuur:</b> Hardhout, bijv. ipé, teak, balau: 1 deel PREPDECK® op 3 delen water. Zachthout, bijv. ceder, PTW, grenen: 1 deel PREPDECK® op 5 delen water.<br><b>Verwijdering van stempels:</b> Onverdund. |
| <b>Rendement</b>                | Onverdund: 2-5 m <sup>2</sup> per liter<br>Verdund 1:1: Tot 10 m <sup>2</sup> per liter<br>Verdund 1:3: Tot 15 m <sup>2</sup> per liter<br>Verdund 1:5: Tot 25 m <sup>2</sup> per liter<br>Verdund 1:10: Tot 50 m <sup>2</sup> per liter<br>Het werkelijke rendement varieert, afhankelijk van applicatiemethode, type, eigenschap, leeftijd en de poreusheid van het te reinigen hout of de staat van de te verwijderen coating.                                                                                                       |

|                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Droogtijd</b> | Bij 20°C (68°F) and 50% RH.<br>Laat het 2-3 dagen drogen of totdat de vochtigheidsgraad voor de gekozen afwerking optimaal is.                                       |
| <b>Reinigen</b>  | Water.                                                                                                                                                               |
| <b>Opslag</b>    | Sluit de deksel na gebruik goed af en bewaar in de originele verpakking.<br>Niet bewaren in metalen containers.<br>Beschermen tegen bevriezing en hoge temperaturen. |

## VERWERKINGSADVIES

Voer altijd eerst een test uit voordat u met de klus begint, om te bepalen hoe lang het contact met het hout moet duren om het hout te ontdoen van vuil of te reinigen. Zie de "Testprocedure" hieronder.

Draag chemisch bestendige handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kleding.

Voor het beste resultaat, laat PREPDECK® niet langer op het hout inwerken dan nodig is om de afwerking op te lossen.

Hardwoods inc., exotische hardhoutsoorten en houtsoorten rijk aan tannines, zoals ceder, eiken, teak, ipé... kunnen donkerder worden met PREPDECK®.

Waar PREPDECK® het hout donkerder heeft gemaakt, NIET laten drogen voordat u NET-TROL®\* of een verdunde bleekoplossing gebruikt. Zie "Na het strippen/reinigen" hieronder.

Bedek en bescherm alles wat u niet wilt strippen of reinigen, inclusief planten, struiken en aluminium oppervlakken.

Werk bij het strippen van verticale oppervlakken van onder naar boven om strepen te voorkomen en spoel van boven naar beneden.

Aanbrengen tussen 5 °C (41 °F) en 35 °C (95 °F).

Niet aanbrengen in direct zonlicht of op hete oppervlakken.

Laat PREPDECK® niet op het oppervlak drogen. Indien het oppervlak droogt, bevochtigen met een waternevel.

## VOORBEREIDINGEN

Verwijder alle fysieke oppervlakteverontreinigingen, zoals mos, vuil etc.

## VERWERKING

Schud of roer het product goed voor en tijdens gebruik, inclusief verdunde oplossingen.

Gebruik PREPDECK® zoals het is of verdun het volgens de "Verdueningen".

Neutraliseer het oppervlak na het afspoelen direct met NET-TROL®\*, behalve wanneer TROPITECH® ALL IN ONE\* de gekozen afwerking is. Zie "Na het strippen/reinigen".

Werk altijd in de richting van de houtnerf. Gebruik geen staalborstel.

Bewerk grote oppervlakken in zones.

Laat het hout 2-3 dagen goed drogen voordat u het opnieuw afwerkt.

## Testprocedure

Breng PREPDECK® aan. Laat 20 minuten inwerken. Schrob het oppervlak om te zien of de afwerking of het vuil loskomt.

Begin met de klus als het loskomt. Zo niet, wacht dan nog 10 minuten en test opnieuw. Herhaal de test elke 10 minuten, tot een maximum van 2 uur voor het strippen en 30 minuten voor het reinigen.

**Let op: Wees voorzichtig bij het gebruik van PREPDECK® om een coating te strippen op houtsoorten met een hoog looizuurgehalte, zoals Ipe, Teak, Balau, Ceder en Eiken (zie beperkingen), gedurende meer dan 1 uur, om te voorkomen dat het hout permanent donkerder wordt. Het is beter om 2 banen aan te brengen met een kortere verwerkingstijd, bijvoorbeeld 30 minuten, en neutralisatie ertussen, dan 1 lange verwerkingstijd.**

## Strippen

Werk op plekken die binnen 30 minuten klaar zijn.

Breng een royale laag PREPDECK® aan op het te strippen oppervlak en laat het inwerken.

Schrob het oppervlak na de testtijd met een stijve nylon borstel en spoel indien nodig tegelijkertijd met water of gebruik een hogedrukreiniger met een druk van 50-100 bar (725-1450 psi), afhankelijk van de houtsoort.

Spoel grondig af met schoon, vers water en gebruik daarbij de hoogste druk van de beschikbare waterbron, of gebruik een hogedrukreiniger met een druk van 50-70 bar (725-1000 psi). Spoel tegelijkertijd aangrenzende plekken af.

**Let op:** Afhankelijk van de conditie en de dikte van de coating kan meer dan één behandeling/verwijdering nodig zijn om de afwerking te verwijderen.

Plaatsen met hardnekkige vlekken/afwerking kunnen plaatselijk worden behandeld. Laat het hout vochtig worden. Breng PREPDECK® aan en laat het even inwerken. Verwijder het zoals hierboven aangegeven.

## Reinigen

Roer of schud verdunde PREPDECK® regelmatig tijdens gebruik. Breng verdunde PREPDECK® aan en laat het 15 tot 20 minuten inwerken.

Schrob het oppervlak terwijl u tegelijkertijd met water spoelt. U kunt ook een hogedrukreiniger gebruiken met een druk van 50-100 bar (725-1450 psi).

Spoel grondig met schoon, vers water en gebruik daarbij de hoogste druk van de beschikbare waterbron. U kunt ook een hogedrukreiniger gebruiken met een druk van 50-70 bar (725-1000 psi). Spoel tegelijkertijd aangrenzende oppervlakken af.

## Verwijderen van glazuur

Roer of schud verdunde PREPDECK® regelmatig tijdens gebruik. Breng verdunde PREPDECK® aan en laat het inwerken.

## INWERKTIDEN:

Exotisch hardhout: 20-25 minuten. Sommige houtsoorten, zoals Ipe, kunnen 2 behandelingen nodig hebben.

Zacht en loofhout: 15-20 minuten

Schrob het oppervlak met een stijve nylon borstel of gebruik een hogedrukreiniger met een druk van 50-100 bar (725-1450 psi).

Spoel grondig na met schoon, vers water en gebruik daarbij de hoogste druk van de beschikbare waterbron, of gebruik een hogedrukreiniger met een druk van 50-70 bar (725-1000 psi). Spoel tegelijkertijd aangrenzende oppervlakken af.

## Verwijderen van kwaliteitsstempels

Breng PREPDECK® onverdund aan en schrob tot de stempel verdwenen is. Grondig afspoelen.

## NA STRIPPEN/REINIGEN

Breng NET-TROL®\* altijd direct na het afspoelen aan terwijl het hout nog nat is om het oppervlak te neutraliseren en de houtkleur te herstellen, behalve wanneer TROPITECH® ALL IN ONE\* de gekozen afwerking is. Indien TROPITECH® ALL IN ONE\* de gekozen afwerking is, maak het hout dan lichter met een verdunde bleekmiddel/wateroplossing.

## BEPERKINGEN

Niet gebruiken op aluminium.

PREPDECK® verwijdt de volgende soorten coatings niet: 2k of ingebrande afwerkingen, verf en vernis.

**Vanwege de nerfstructuur, het hoge tanninegehalte en het risico op permanente verkleuring van het hout, mag u PREPDECK® NIET gebruiken op eiken of kastanje. Neem hiervoor contact met ons op voor meer informatie en advies.**

## VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) op [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) en de tekst op het etiket. Buiten bereik van kinderen houden.

\*Zelfde fabrikant. \*Raadpleeg de TDS.

Dit technisch informatieblad annuleert en vervangt elk eerder technisch informatieblad voor hetzelfde product. Het is bedoeld om de gebruiker te informeren over het product. De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis. De informatie in dit document kan echter geen specificatie vervangen die geschikt is voor de aard en omstandigheden van het te coaten substraat. Vanwege voortdurende technische vooruitgang is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of dit document niet is vervangen door een recentere versie. De informatie in dit document is slechts ter informatie en de fabrikant kan geen garanties of verantwoordelijkheid aanvaarden voor de resultaten, aangezien hij geen controle heeft over de omstandigheden waaronder zijn producten worden toegepast.

Publicatiedatum: 05-03-2025.

Owatrol is een merk van

Owachem B.V.  
Waalwijk  
Tel. 0416-347958  
[www.owachem.nl](http://www.owachem.nl) – [info@owachem.nl](mailto:info@owachem.nl)  
[www.owatrol.nl](http://www.owatrol.nl) – [info@owatrol.nl](mailto:info@owatrol.nl)



Onze technische afdeling staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden:  
[info@owachem.nl](mailto:info@owachem.nl).  
Al onze producten kunt u ook vinden op  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com).